

TEHNIČNI LIST

IZOSELF AL plus

**Enostransko samolepilni hidroizolacijski trak z nosilcem iz steklenega voala,
kaširan z Al folijo in z elastomerom modificiranega bitumna**

Opis izdelka

IZOSELF AL plus je samolepilni hidroizolacijski trak izdelan iz nosilca stekleni voal, ki je z obeh strani obložena z visoko kakovostnim elastomerom modificiranim bitumnom. Trak je zgoraj kaširan z tanko Al folijo, na spodnji strani pa zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo.

Lastnosti izdelka

IZOSELF AL plus ustreza zahtevam standarda SIST EN 13970, SIST EN 13969 tip A in SIST 1031. Visoko kakovostna z elastomeri modificirana bitumenska masa mu daje upogljivost pri nizkih temperaturah in izredno lepljivost na površino, kar omogoča hitro in čisto vgradnjo. Kaširana AL folija daje izdelku potrebno parozapornost.

Lastnost	EN Metoda	Enota	Vrednost
Nosilec		stekleni voal + aluminijasta folija	
Površinska zaščita		aluminijasta folija / silikonizirana folija	
Dolžina	1848-1	m	≥ 20
Širina	1848-1	m	≥ 1
Ravnost	1848-1	20mm/10m	ustreza
Debelina	1849-1	mm	≥ 1,2
Vodotesnos	1928	kPa	≥ 10
Vodotesnos po umetnem staranju	1296/1928	kPa	≥ 10
Upogljivost pri nizki temperaturi	1109	°C	< -30
Odpornost proti trganju na žebelu			
• vzdolžno	12310-1	N	≥ 90
• prečno			≥ 90
Strižna trdnost spoja	12317-1	N/50 mm	≥ 400 ≥ 300
• vzdolžno			
• prečno			
Dimenzijska stabilnost	1107-1	%	* NPD * NPD
• vzdolžno			
• prečno			
Prepustnost za vodno paro	1931	μ	1,5*10 ⁶ ±5%
Prepustnost za vodno paro Sd	1931	m	1700±200
Prepustnost za vodno paro po umetnem staranju-sprememba	1296/1931	sprem.	< 50%
Odziv na ogenj	13501-1	Razred	E
Odpornost proti kemikalijam	1847/13969 Aneks A	-	odporen
Odpornost proti statični obremenitvi	12730/B	kg	≥ 5
Odpornost proti udarcu	12691/A	mm	≥ 500
Natezna trdnost			
• vzdolžno	12311-1	N/50mm	≥ 450 ≥ 300
• prečno			
Raztezek	12311-1	%/50mm	≥ 3,0 ≥ 3,0
Vsebnost nevarnih snovi	Aneks ZA	-	ne vsebuje

* NPD – lastnost ni določena

Področje uporabe in način vgradnje

IZOSELF AL plus se uporablja kot parna zapora v sistemih ravnih streh, pločevinastih profiliranih kritin. Trak se vgraje takoj, da se odstranjuje zaščitna povoščena folija in ob hkratnem pritisku ob podlago. Predhodna priprava podlage z bitumenskim premazom ni potrebna. Stike zatesnimo tako, da jih dodatno mehansko stisnemo z gumijastim valjčkom. Pri temperaturah nižjih pod +10°C je potrebna uporaba pripomočkov na vroči zrak. Na parno zaporo se lahko neposredno vgraje (lepi) topotna izolacija. V primeru, da je razplastna trdnost topotne izolacije nizka se priporoča mehansko pritrjevanje le te na podlago. Pri temperaturah nižjih pod +10°C je potrebna uporaba pripomočkov na vroči zrak. Pri visokih temperaturah v poletnih mesecih je pri vgradnji oteženo odstranjevanje silikonizirane folije, zato se izogibajmo vgradnje v takšnih pogojih. .

Skladiščenje

Zvitke skladiščimo v pokončni legi zaščitene pred vlagom in ekstremnimi temperaturami (ne skladiščiti na soncu). V zimskem času so zvitki togi, zato je potrebno pred vgradnjo zvitke shraniti za najmanj 24 ur na temperaturo nad + 10°C. Priporočeno obdobje vgradnje: eno leto od datuma proizvodnje izdelka.

Ravnanje z odpadki



Izdelek je v skladu z **EN 13969:2004** in **EN 13969:2004/A1:2006 Tip A**, **EN 13970:2004** in **EN 13970:2004/A1:2006** in **SIST 1031:2018**.

Sistem kakovosti in ravnanja z okoljem je v skladu s SIST EN ISO 9001 in SIST EN ISO 14001.